

ECOSTICK[®] 1816B

Description/Nature du produit

Dispersion aqueuse de polymère à base de polyuréthane, environ 50%

Modes d'Application

Pistolet de pulvérisation, machine à rouleaux

Caractéristiques

Colle aqueuse idéale pour accoupler cuir, eco-cuir, tissus, couvertures, cartons. Idéal pour le collage PVC, EVA, nylon et caoutchouc. Idéal pour coller le cuir gras avec plus de 15% de gras.

Mode d'emploi

Appliquer ECOSTICK[®] 1816B sur les deux faces. Laissez sécher. Pour travailler sans chauffer la colle, accoupler les deux faces dans les 20 minutes après le séchage et presser. Sinon, si ce délai est dépassé, réactiver à a 60°-70°, coupler et presser. La colle peut être appliquée sur un côté pour coupler cuir avec textiles, moltoprene, mousse en caoutchouc : appliquer beaucoup de colle ECOSTICK[®] 1816B sur le cuir ou sur du matériel peu absorbant et coupler immédiatement.

Temps d'ouverture

Encollage à froid : jusque 20 minutes une fois que la colle est sèche. Réactivation à chaud jusque 48 heures.

Notes

Si on dépasse le temps d'ouverture (supérieur à 30 minutes), il est possible de réactiver la colle en utilisant la réactivation à chaud (réactivation à environ 60-70 degrés). La résistance finale est atteinte après environ 4 jours.



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Adresse: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Téléphone: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it