

## ECOSTICKÂ® 5019N

### Descrizione/Natura del prodotto

Adesivo policloroprenico base acqua modificato

### Modi di applicazione

Pistola a spruzzo, macchine a rullo, pennello

### Caratteristiche

Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, soles ortopediche, per assemblare solette ed altro. Ottima tenuta anche su pelli ingrassate.

### Modalità di impiego

Applicare su entrambi i lati, fare asciugare, accoppiare entro 30 minuti e pressare. Trascorso tale tempo, riattivare a 60°, accoppiare e pressare.

### Tempo di apertura

Adesione a freddo: 30 minuti dall'essiccazione del film adesivo.  
Riattivazione a caldo: entro 48 ore.

### Note

Se si supera il tempo di apertura l'incollaggio può essere ottenuto dopo aver riscaldato a 60°C il materiale da lavorare



**Intercom Srl** ® - P.iva e C.F. 06183210480

**Indirizzo:** Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

**Telefono:** +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it