

ECOSTICKÂ® 9015

Descrizione/Natura del prodotto

Lattice Policloroprenico modificato in circa 50% di acqua

Modi di applicazione

Pistola a spruzzo, macchine a rullo

Caratteristiche

Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, soles ortopediche, per assemblare solette ed altro.

Modalità di impiego


Applicare l'adesivo su entrambi i lati. Lasciare asciugare fino a che la pellicola adesiva non diventa trasparente. Accoppiare e pressare.

Tempo di apertura

Dalle 2 alle 4 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto

Note

Se si supera il tempo di apertura l'incollaggio può essere ottenuto dopo aver riscaldato a 60°C il materiale da lavorare



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it